

Tuote-esite:

Cool Tack 286

**Asennusliima, jota voidaan käyttää -15°C asti
– laadusta tai ympäristöstä tinkimättä.**

Tuotekuvaus ja tyypillinen käyttö:

Cool Tack 286 on neutraali, hajuton, kosteudessa kovettava asennusliima ilman liuottimia ja ftalaatteja. Muodostaa erittäin vahvan ja samalla joustavan liimaliitoksen, joka vaimentaa tehokkaasti rakennusmateriaalien liikkeitä.

Cool Tack 286:ta voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona, seinillä, katolla ja latioilla. Erittäin hyvä asentaa mm. peilit, paneelit ja muut levymateriaalit nopeasti ja turvallisesti.

Cool Tack 286 tarttuu erinomaisesti useimpiin erilaisiin rakennusmateriaaleihin, kuten puuhun, lasiin, betoniin, tiileen, tiileen, lasikuituun, plexilasiin, maalattuihin pintoihin sekä erilaisiin metalliin ja kumeihin.

Cool Tack 286 soveltuu erinomaisesti myös kattotiilien liimaamiseen. Cool Cure -teknologiansa ansiosta Cool Tack 286 voidaan käyttää -15 °C:n lämpötiloissa.

Cool Tack 286:lla on erittäin hyvä säänkestävyys.

Tuote on rekisteröity rakentamisen tietokantaan tuotteille, joita voidaan käyttää pohjoismaisessa ympäristömerkityssä rakentamisessa.

**Fysikaaliset / kemialliset ominaisuudet:****Liima:**

Laatu:	Kosteuskovettava, neutraali Silaani Modifioitu Polymeeri (SMP), 1-komponenttinen
Sisältää homeenestoainetta:	Ei
Olomuoto:	Tiksotroopinen
Säilyvyys:	Vähintään 24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa varastoituna viileässä.
Pakkaus:	

Tuote nro	Koko	Väri
28922	290 ml	valkoinen
28923	290 ml	harmaa
28925	290 ml	musta
28926	290 ml	punainen
28962	600 ml	valkoinen

Kovettunut massa:

Maalattavuus:	Kyllä.
Kovuus:	n. 60 Shore A (ISO 868)
Murtolujuus:	30 N/mm ² (ISO 37)
Murtovenymä:	200% (ISO 37)
Elastisuus:	+/- 20%
Kestävyys:	Lämpötila: n. -40 °C - +90 °C Ilmaston kesto: Hyvä.



Käyttöohjeet:

Valmistelu:

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat, rasvattomat ja puhdistettuna pölystä ja muista Irtohiukkasista kuten myös lumesta ja jäästä. Patruunan on oltava huoneen lämpöinen käytettäessä. Tuotetta voidaan käyttää pinnoilla kuten tiili-, betoni-, puu-, lasi-, useimmat metallit-, useimmat maalatut pinnat sekä useilla muovi- ja kumipinnoilla.

Käytännössä voi esiintyä yksittäisissä materiaaleissa eroavaisuuksia ja siksi on aina tehtävä riittävät tarttuvuustesti - varsinkin suurien asennusten yhteydessä.

Savitiilien liimaus:

Tiilet on puhdistettava pölystä ja irtonaisista partikkeleista ja pohjustettava Primer 963:llä. Kun primeri on kokonaan kuivunut n. 30-60 minuutin kuluttua levitetään Cool Tack 286 liimaa.

Käyttölämpötila:

Voidaan käyttää lämpötiloissa **-15 °C - +40 °C**.

Käyttö:

Cool Tack 286 levitetään alustalle tai kiinnitettävälle materiaaleille raitoina 5-20 cm:n välein riippuen vaaditusta lujuudesta. Jotkin sovellukset saattavat vaatia erityisiä tekniikoita, noudata aina materiaalin toimittajan ohjeita.

Riittoisuus:

2 – 3 m²/patruuna, riippuen vaaditusta lujuudesta.

Asennusaika:

2 - 5 minuuttia, riippuen alustan tyypistä, materiaaleista ja lämpötilasta.

Asennus:

Materiaalit puristetaan huolellisesti alustaan.

Liima kovettuu n. 2 mm / vrk riippuen kosteudesta ja lämpötilasta.

Puhdistus:

Työkalut voidaan puhdistaa – ja liima poistaa – esim. liuotinbensiinillä tai Wipes puhdistusliinoilla. Kovettunut liima voidaan poistaa vain mekaanisesti. Kädet pestään saippualla ja vedellä.

Turvallisuus:

Varoitusmerkit:

Ei luokiteltu

Katso lisätietoja tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tämän tuote-esitteen informaatio ja tiedot perustuvat laajoihin laboratorikokeisiin ja käytännön kokemuksiin ja on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään paras mahdollinen työmenetelmä. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi vastata niistä tuloksista, jotka tuotteella saavutetaan. Tiedot tässä tuote-esitteessä ovat tyypillisiä arvoja, jotka on tarkoitettu suuntaa antaviksi. Niitä ei siten voida pitää tuotespesifikaationa. Katso myös myynti- ja toimitusehtojamme.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DENMARK – INFO@DANALIM.DK
PH. (+45) 56 64 00 70 - TELEFAX (+45) 56 64 00 90 - TECHNICAL SERVICE PH. (+45) 56 64 00 75

Cool Tack 286 - päivitys 01.10.2023 - sivu 2|2