

## Produktinformation:

# PU Montageskum 592

**All-round PU-skummontage****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

PU Montageskum 592 er en 1-komponent polyurethanskum klar til brug.

Anvendes ved montering af døre og vinduer, isolering og lyd-dæmpning, udfyldning af mindre huller og hulrum.

PU Montageskum 592 binder og isolerer fortræffeligt. Hæfter på de fleste byggematerialer (dog ikke polyethylen, teflon, silicone og lignende limafvisende flader).

Vær opmærksom på at PU-skum ikke tåler sollys (UV-lys), og derfor altid skal dækkes / overmales.

Leveres med handsker.

**Fysiske / kemiske data:****Uherdet skum:**

Type:

1-komponent polyurethanskum

Holdbarhed:

12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.

Se produktionsdato på dåsen. **Opbevares opretstående**

Emballage:

Varenr.	Farve	Størrelse	DB-nr.
7600	Gulbrun	500 ml dåse	1644517
7613	Gulbrun	750 ml dåse	1675172

**Herdet skum:**

Overmalbar:

Ja

Varmeledningsevne:

0,033 W/m°C (DIN 52612)

Lydreduktionsindeks:

60 dB (EN ISO 10140)

Brandklasse:

B3 (DIN 4102-1)

Bestandighed:

Temperatur: Kan modstå temperaturer fra -50 °C til 90 °C

Sollys (UV): Skal beskyttes mod sollys



## Brugsanvisning:

- Forberedelse:** Fladerne skal være fri for olie, fedt, snavs og lignende. Sørg altid for at fugte fladerne inden brug af skummet, da det kun hærder ved tilstedeværelse af fugt.
- Påføring:** Brug handsker og beskyttelsesbriller. Fjern hættten og monter ventilgrebet med det påmonterede plastrør. Dåsen skal altid **anvendes med ventilgrebet nedad**.
- Ryst dåsen 10 - 15 gange før brug.
- Fugen eller reparationsstedet fyldes ca. 40 - 50 %, da skummet ekspanderer kraftigt umiddelbart efter udtømningen.
- Anvendes hele indholdet ikke på en gang, kan plastrøret blive siddende for en kortere periode. Ved næste anvendelse klippes nogle centimeter af røret. Skal dåsen gemmes i længere tid, må plastrøret demonteres og ventilen rengøres med PU Rensevæske 599. Vi kan dog ikke garantere, at flasken kan anvendes senere; hvis der trænger luft ind, hærder skummet i ventilen.
- Anvendelsestemperatur:** 5 °C til 30 °C. Ideel temperatur er 20 °C.
- Dekkeevne:** En 500 ml. boks gir opptil 18 ltr. – og en 750 ml. boks gir opptil 28 ltr. fritt ekspandert skum. under optimale forhold (FEICA TM 1003).
- Utbyttet som opnås vil i praksis variere etter produktets alder, temperaturer (materialer, omgivelser og skum), fuktighet (overflater og omgivelser) og dimensjonering. Det beste resultatet oppnås ved 20 °C og min. 50 % RH samtidig med tilsetning av fuktighet fra f.eks en vannforstøverflaske underveis og direkte på materialene.
- Herdning:** PU Montageskum 592 er klæbefri efter 8 – 12 minutter, og skærbar ca. 45 minutter, ved 20 °C og 60 % relativ luftfugtighed.
- Etterbehandling:** PU-skum skal beskyttes mod sollys. PU Montageskum 592 kan efter hærkning spartles, tapetseres og overmales med alle malinger og lakker.
- Rengøring:** Uherdet skum kan fjernes med Pro Wipes 916 eller acetone på en klud. Herdet skum kan kun fjernes mekanisk.

## Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK  
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75