

## Produktinformasjon

# Montage Ekstra 292

**Ftalatfritt montasjelim for hurtigere montasje av tunge og lette materialer.**

## Produktbeskrivelse & anvendelse:

Montage Ekstra 292 er en nøytralherdende montasjelim, uten løsemidler og ftalater. Danner et sterkt og elastisk limfug, som kan ta opp eventuelle bevegelser mellom bygningsdeler.

Montage Ekstra 292 kan brukes ute og inne, på vegger, tak og gulv. Bra for montering av speil, paneler, fliser, akustikkplater og annet platemateriale som skal limes hurtig og sikkert opp.

Montage Ekstra 292 hefter på de fleste materialer; tre, glass, betong, murstein, glassfiber, plexiglass, malte overflater, de fleste metaller, enkelte typer av plast og gummi etc.

Montage Ekstra 292 har en utmerket motstand mot klimatiske påvirkninger.

Produktet er registrert i databasen for byggeproduktet, som kan inngå i Svanemerkebygging.



BREEAM® NOR



## Fysiske / kjemiske data:

### Lim:

Type:	Fuktherdende, nøytralt Silan Modifisert Polymer (SMP), 1-komponent
Fungicidbehandlet:	Nei
Konsistens:	Thixotropisk masse
Holdbarhet:	2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring.
Emballasje:	

Varenr.	Størrelse	Farge	DB-nr.
29232	290 ml	Hvid	1263621
29233	290 ml	Grå	1336853
29235	290 ml	Sort	1281345
29262	600 ml	Hvid	1436776
29263	600 ml	Grå	1684508
29265	600 ml	Sort	1634800

### Limfuge:

Overmalbar:	Ja.
Hardhet:	ca 60 Shore A (ISO 868)
Bruddstyrke:	3,0 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)
Bruddforlengelse:	200 % (ISO 37)
Elastisitet:	+/- 20%
Bestandighet:	Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C
Værbestandighet	God



## **Bruksanvisning:**

- Forberedelse av materialer:** *Limflatene skal være rene, tørre, fri for slipemiddel, fettstoff, støv og løse partikler. Montage Ekstra 292 kan anvendes på overflater som mursten, betong, eternitt, tre, glass, de fleste metaller, de fleste malte overflater samt flere plast og gummityper.*
- Da det i praksis kan forekomme variasjoner i de enkelte materialer, bør det alltid utføres tilstrekkelige vedheftsforsøk før igangsettelse av - især store oppgaver.*
- Anvendelsestemperatur:** *Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.*
- Påføring:** *Montage Ekstra 292 påføres i limstrenger på underlaget eller materialet i en innbyrdes avstand av 5 - 20 cm, avhengig av styrkekrav. Enkelte oppgaver kan kreve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens veiledninger.*
- Rekkeevne:** *2 – 3 m<sup>2</sup>/patron, avhengig av dimensjoner og styrkekrav.*
- Monteringstid:** *Monter innenfor 4-8 minutter etter påføring av limstrenger.*
- Montering:** *Emnerne presses nøye sammen.*
- Ved montering av tunge emner, eller i forbindelse med spesielle monteringsoppgaver, kan det være nødvendig å understøtte, eller på annet vis holde materialene på plass inntil limet er herdet.*
- Herdning:** *Limfugen herder opp med ca. 2 mm/døgn avhengig av fuktighet og temperatur.*
- Oppsetting av speil:** *Ved oppsetting av speil anvendes lodrette streker med ca. 10 cm mellomrom. Speilet understøttes i 2 døgn og sikres mot å falle ut fra veggen.*
- Oppsetting av akustikkplater:** *Montage Ekstra 292 påføres som limstrenger på platens bakside, hvoretter platene plasseres så tett som mulig på deres endelige plassering. Platene presses omhyggelig på plass og vil deretter holde seg selv, mens limet herder.*
- Rengjøring:** *Verktøy rengjøres og lim fjernes med Wipes Sensitive 915 eller terpentin. Herdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hender og hud vaskes med vann og såpe.*

## **Sikkerhet:**

*Se produktets sikkerhetsdatablad.*

*Våre informasjoner er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvaret for de resultater, som oppnås ved produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er således ikke produktspesifikasjoner. Det henvises forøvrig til våre alminnelige salgs og leveringsbetingelser.*

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK  
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**