

Tuotetiedot:

Epoxy Universal 335

**Erittäin vahva ja kestävä epoksiliima****Tuotteen kuvaus ja käyttö:**

Epoxy Universal 335 on vahva 2-komponenttinen epoksiliima käytännöllisessä kaksoisruiskussa, joka varmistaa, että liiman ja kovettimen sekoitussuhde on oikea.

Liima on vedenkestävä ja kestää useimpia liuottimia.

Epoksi Universal 335:tä käytetään liimaukseen, jossa lujuudelle ja kestävyydelle asetetaan korkeat vaatimukset.

Sopii useille eri materiaaleille, mm. metallit, puu, lasi, posliini, nahka ja muovityypit, kuten kova PVC, polystyreeni, pleksi ja polyesteri.

Fysikaaliset / kemikaaliset tiedot:**Liima:**

Tyyppi:

2-komponenttinen epoxiliima

Väri:

Kirkas (liima)

Kellertävä (kovettunut liima)

Koostumus:

Juokseva

Tiheys:

n. 1,16 g/cm³

Säilyvyys:

Vähintään 2 vuotta tiiviisti suljetussa pakkauksessa kuivassa ja viileässä säilytettynä.

Suojattava pakkaselta.

Pakkaus:

Tuotenumero	Pakkaus
1755	24 ml tuplasuutin

Kovettunut liima:

Väri:

Kellertävä

Lämpötilakestävyys:

-30°C - +90°C

Kestää hyvin vettä ja kemikaaleja.



Käyttöohjeet:

Valmistelu:	Liimapintojen tulee olla puhtaita, kuivia, öljyttömiä, rasvattomia, pölyttömiä ja irtonainen lika poistettuna. Liiman tarttuvuus riippuu liimapintojen oikeasta esikäsittelystä. Ennen liimaamista pinnat tulee poistaa rasvasta esim. asetonilla. Paras tulos saadaan, kun pinnat hiotaan kevyesti ja poistetaan sitten rasvasta..
Sekoitus:	Avaa kaksoisruiskun muovilukko. Paina mäntää tasaisesti niin, että molemmista kammiosta tulee yhtä suuri määrä liimaa. Sekoita huolellisesti noin 45 sekuntia ja liima on käyttövalmis.
Käyttöaika:	Liima tulee käyttää 1,5 tunnin kuluessa sekoittamisesta.
Käyttölämpötila:	+5 - 35°C
Käyttö:	Levitä ohut ja tasainen kerros molemmille yhteen liimattaville pinnoille. Laita pinnat yhteen ja purista noin 6 tuntia 20°C:ssa.
Kovettumisaika:	Noin 24 tunnin jälkeen 20°C:ssa liima on saavuttanut täyden lujuuden. Alemmissä lämpötiloissa kovettumisaika on pidempi.
Puhdistus:	Kovettumaton liima voidaan pestä pois esim. asetonilla. Ylimääräinen liima leikataan pois veitsellä ennen kuin se kovettuu kokonaan. Kovettunut liima voidaan poistaa vain mekaanisesti.

TERVEYS JA TURVALLISUUS:

Lisätietoja turvallisuudesta löytyy tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteista.

Tämän tuotetiedon tiedot perustuvat kattaviin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemukseemme, ja tiedoilla halutaan auttaa käyttäjää löytämään parhaat työmenetelmät. Koska käyttäjän olosuhteet eivät ole meidän hallinnassamme, emme takaa tuotteilla saavutettuja tuloksia. Tämän tuotetiedon tiedot ovat tyypillisiä, ohjeellisia arvoja. Niitä ei ole tarkoitettu tuote-eritelmiksi. Katso myös yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

PUH. +45 56 64 00 70 - TEKNINEN PALVELU PUH. +45 56 64 00 75

Epoxy Universal 335 – Päivitetty-2024-07-10 2/2