

Produktinformation:

NBS Byggeskum Extra 602

Fugeskum, isocyanatfri, fleksibel og isolerende.

Produktbeskrivelse & anvendelse:

NBS Byggeskum Extra 602 er en ny type fugeskum, helt uden isocyanater, og baseret på den nyeste teknologi, der giver flere unikke egenskaber:

- ▶ Isocyanatfri – kræver ikke epoxycertifikat
- ▶ Permanent elastisk fugeskum
- ▶ Høj termisk og akustisk isoleringsværdi

NBS Byggeskum Extra 602 har lav efterekspansion, hæfter på de fleste byggematerialer.

Anvendes til tætning og isolering omkring vindues- og dørkarme, rørgennemføringer, i hulrum, mellem vægelementer m.m.

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.



Fysiske / kemiske data:

Uhærdet skum:

Type: 1-komponent isocyanatfri STP-skum
 Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.
 Se produktionsdato i bunden af dåsen. **Opbevares opretstående.**

Emballage:

Varenr.	Farve	Størrelse	DB-nr.
7632	Lysegul	500 ml dåse	2345117
76321	Lysegul	700 ml dåse	2381868

Hærdet skum:

Farve: Hvid
 Overmalbar: Ja
 Varmeledningsevne: 0,033 W/m °C (DIN 52612)
 Lydreduktionsindeks: 62 dB (EN ISO 10140)
 Brandklasse: B3 (DIN 4102-1)
 Densitet: ca. 40 kg/m³ i en fuge (komprimeret)
 Bestandighed: Temperatur: Kan modstå temperaturer fra -50 °C til +90 °C,
 Sollys (UV): Bør beskyttes mod sollys



Brugsanvisning:

Forberedelse:

Fladerne skal være fri for olie, fedt, snavs og lignende. Sørg altid for at fugte fladerne inden brug af skummet, da det kun hælder ved tilstedeværelse af fugt.
NBS Byggeskum Extra 602 hæfter på de fleste almindelige byggematerialer, dog ikke på polyethylen, silicone og lignende limafvisende flader.

Påføring:

Skummet kan være vanskeligt at fjerne, brug derfor handsker, beskyttelsesbriller, arbejdstøj og tilstrækkelig afdækning.
Fjern hæften og monter dåsen på pistolen. Ryst dåsen 20 gange før brug, - dåsen omrystes løbende under brug. Den ønskede sprøjtestyrke indstilles på doseringskruen bag på pistolen.
Fugen eller reparationsstedet fyldes ca. 65 %, da skummet ekspanderer yderligere under hærdning.

Den monterede dåse kan opbevares dagen igennem. Afmonter dog altid en tom dåse. Ved længere tids afbrydelse bør pistolen rengøres med PU Rensevæske 599.

Anvendelsestemperatur:

5 °C til 30 °C. Ideel temperatur er 20 °C. Gælder både dåse og omgivelser.

Rækkeevne:

En 500 ml. dåse giver op til 8 liter og en 700 ml. giver op til 12 frit ekspanderet skum under optimale forhold (FEICA TM 1003).

Det opnåede udbytte vil i praksis variere alt efter produktets alder, temperaturer (materialer, omgivelser og skum), fugt (overflader og omgivelser) samt dimensionering. Det bedste resultat opnås ved 20 °C og min. 50% RH samtidig med tilføjelse af fugt fra fx en vandforstøverflaske undervejs og direkte på materialerne.

Hærdning:

NBS Byggeskum Extra 602 er klæbefri efter 6 - 10 minutter og skærbar efter 45 - 60 minutter ved 20 °C og 60 % relativ luftfugtighed.

Efterbehandling:

Skummet skal beskyttes mod sollys.
NBS Byggeskum Extra 602 kan efter hærdning spartles og overmales med de fleste malinger og lakker. På grund af de mange forskellige typer på markedet, anbefales det at der altid laves forenelighedsforsøg

Rengøring:

Pistolen skylles igennem med PU Rensevæske 599. Rensevæsken skal have tid til at virke i 1 – 2 minutter, hvorefter pistolen skylles igennem til væsken er klar.
Uhærdet skum kan fjernes med Pro Wipes 916, PU Rensevæske 599 eller med acetone på en klud.
Hærdet skum kan kun fjernes mekanisk.
Hænder vaskes med vand og sæbe - brug evt. pimpsten.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75