

Tuotetiedot:

LH Kevyttasoite 622

Käyttövalmis kevyttasoite**Yleinen kuvaus ja käyttö:**

LH Kevyttasoite 622 on käyttövalmis, hyvin täyttävä tasoite. Tuotetta on erittäin helppo levittää ja hioa.

Tasoite soveltuu kipsin, betonin ja kipsilevyn seinien ja kattojen tasoittamiseen kuivissa sisätiloissa.

LH Kevyttasoite 622:lla on korkea täyttöaste ja minimaalinen kutistuminen. Voidaan päällemaalata useimmilla maalityypeillä.

Tuotteella on EN 13963 -standardin mukainen CE-merkintä ja se täyttää kipsilevyliitoksille asetetut vaatimukset.

Täyttää M1-luokituksen vaatimukset.

**Fysikaaliset / kemialliset tiedot:****Tasoite:**

Tyyppi:	Kevyttasoite, joka perustuu vinyyliasetaattikopolymeeriin
Väri:	Vaalean harmaa
Koostumus	Tahnamainen
Kuiva-ainepitoisuus:	n. 1,0 kg/l.
Säilyvyys:	Vähintään 12 kuukautta säilytettynä avaamattomassa pakkauksessa, ja viileässä. Suojattava jäätymiseltä.

Pakkaus

Tuotenumero	Koko
799377	10 l.

Kovetettu tasoite:

Maalattavissa:	Kyllä Tasoite ei ole vedenkestävä.
----------------	---------------------------------------

Käyttöohjeet:

- valmistelu: Kaikkien pintojen on oltava puhtaita ja pölyttömiä ja irtonaiset hiukkaset on poistettava. Imukykyiset pinnat on pohjustettava pintojen puhdistuksen jälkeen Seinäpohjuste 224:lla tai Primer Gel Extra 228:lla.
- käyttö: LH Kevyttasoite 622 levitetään lastalla. Kun täytetään yli 4 mm:n kerroksia, tasoite on levitettävä useimpina kerroksina ja kutistumisen tai halkeamien muodostumisen riskin vähentämiseksi pinnan on oltava kuiva jokaisen täyttökerran välillä.
- Mikäli seuraava kerros levitetään liian aikaisin, kutistumisen ja halkeamien muodostumisen riski kasvaa.
- Menekki: Yitasoitus: 1 m²/l. (1 mm kerroksen paksuus)
Saumaus: n. 0,3 l/m.
- Kuivumisaika: Tasoitteen kuivumisaika riippuu kerroksen paksuudesta, pinnan tyypistä, lämpötilasta, kosteudesta, ilmanvaihdosta jne. Normaaleissa olosuhteissa tasoitteen odotetaan olevan kuiva 8-10 tunnin kuluttua.
- Kipsilevyjen saumauksissa on suositeltavaa odottaa vähintään 1/2 päivää ennen jatkokäsittelyä.
- Puhdistus: Puhdista iho saippualla ja vedellä.
Työkalut puhdistetaan vedellä, kun tasoite on vielä märkä.
Kovetettu tasoite voidaan poistaa mekaanisesti tai liottamalla veteen

Terveys ja turvallisuus:

Lisätietoja turvallisuudesta on tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa.

Tämän tuotetiedon tiedot perustuvat kattaviin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemukseemme, ja tiedoilla halutaan auttaa käyttäjää löytämään parhaat työmenetelmät. Koska käyttäjän olosuhteet eivät ole meidän hallinnassamme, emme takaa tuotteilla saavutettuja tuloksia. Tämän tuotetiedon tiedot ovat tyypillisiä, ohjeellisia arvoja. Niitä ei ole tarkoitettu tuote-eritelmiksi. Katso myös yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DENMARK – INFO@DANALIM.DK
PH. (+45) 56 64 00 70 - TECHNICAL SERVICE PH. (+45) 56 64 00 75