

Tuotetiedot:

LH Kevyttasoite Medium Extra 623

Ammattitason valmiiksi sekoitettu kevyttasoite**Yleinen kuvaus ja käyttö:**

LH kevyttasoite Medium Extra 623 on korkealaatuinen valmistasoite. Tuote on kehitetty kipsilevyjen ammattimaiseen saumaukseen seinissä ja katoissa. Tuotteen koostumus on optimoitu helppoon levitykseen, täyttöön ja hiomiseen.

Tasoitetta käytetään kuivissa sisätiloissa kipsin, betonin ja kipsilevyjen seinien ja kattojen tasoittamiseen.

LH Kevyttasoite Medium Extra 623: lla on korkea täyttökapasiteetti ja minimaalinen kutistuminen. Se voidaan päällemaalata useimmilla maalityypeillä.

Tuotteella on EN 13963 -standardin mukainen CE-merkintä ja se täyttää kipsilevyliitoksille asetetut vaatimukset.

LH Kevyttasoite Medium Extra 623 täyttää M1-luokituksen vaatimukset.

**Fysikaaliset / kemialliset tiedot:****Tasoite:**

Tyyppi:

Kevyttasoite, joka perustuu vinyylisetaattikopolymeeriin

Väri:

Vaaleanharmaa

Koostumus:

Tahna

Kuiva-ainepitoisuus:

n. 1,0 kg/l.

Säilyvyys:

Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa, viileässä säilytettynä.

Suojattava jäätymiseltä.

Pakkaus:

| Tuotenumero | Koko |
|-------------|-------|
| 799777 | 10 l. |

Kovettunut tasoite:

Maalattavissa:

Kyllä

Täyteaine ei ole vedenkestävä.



Käyttöohjeet:

- valmistelu:** Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, pölyttömiä ja irtonaiset hiukkaset on poistettava. Huokoisilla tai erittäin imukykyisillä pinnoilla tulee suorittaa pohjustus seinäpohjuste 224:lla tai Primer Gel Extra 228:lla pintojen puhdistuksen jälkeen.
- Käyttö:** Tuotetta levitetään lastalla enintään 4 mm kerroksina kerrallaan. Paksummat kerrokset pidentävät kovettumisaikaa merkittävästi. Kun täytät paksumpia kerroksia, tasoitetta tulee levittää useita kertoja ja aiemman kerroksen on oltava kuiva jokaisen täyttökerran välillä.
- Seuraavan kerroksen levittäminen liian aikaisin lisää kutistumisen ja halkeamien muodostumisen riskiä.
- Menekki:** Ylitasoitus: 1 m²/l. (1 mm kerroksen paksuutena).
Saumaus: n. 0,3 l/m.
- Kuivumisaika:** Kuivumisaika riippuu kerroksen paksuudesta, kosteudesta ja lämpötilasta. Normaaleissa olosuhteissa tasoite voidaan hioa 8-10 tunnin kuluttua.
- Kipsilevyjen saumauksissa on suositeltavaa odottaa vähintään 1/2 päivää ennen jatkokäsittelyä.
- Puhdistus:** Puhdista iho saippualla ja vedellä.
Työkalut puhdistetaan vedellä, kun tasoite on vielä märkä.
Kovetettu tasoite voidaan poistaa mekaanisesti tai liottamalla veteen.

Terveys ja turvallisuus:

Lisätietoja turvallisuudesta on tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa.

Tämän tuote-esitteen informaatio ja tiedot perustuvat laajoihin laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin ja on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään paras mahdollinen työmenetelmä. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi vastata niistä tuloksista, jotka tuotteella saavutetaan. Tiedot tässä tuote-esitteessä ovat tyypillisiä arvoja, jotka on tarkoitettu suuntaa antaviksi. Niitä ei siten voida pitää tuotespesifikaationa. Katso myös myynti- ja toimitusehtojamme..

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DENMARK – INFO@DANALIM.DK
PH. (+45) 56 64 00 70 - TECHNICAL SERVICE PH. (+45) 56 64 00 75**