

Tuotetiedot:

LG Karkea Ruiskutasoite 634

Valmiiksi sekoitettu, karkearakeinen, hyvin täyttävä kevyttasoite

Yleinen kuvaus ja käyttö:

Ruiskutasoite 634 on kevyt, valmiiksi sekoitettu karkearakeinen täyteaine, jolla on korkea täyttökapasiteetti ja pieni tiheys. Se on erittäin helppo levittää ja hioa.

Tasoite soveltuu kipsi-, betoni-, kipsilevy- yms. seinien ja kattojen tasoitukseen kuivissa sisätiloissa.

Voidaan päällemaalata useimmilla maalityypeillä.

Täyttää M1-luokituksen vaatimukset.

**Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet:****Täyte:**

Tyyppi:

Kevyt täyteaine, joka perustuu vinyyliasetaattikopolymeeridispersioon

Väri:

Vaaleanharmaa

Pigmenti / täyteaineet:

Alumiinisilikaatti, paisutettu perliitti ja dolomiitti

Koostumus:

Tahnamainen

Kuiva-ainepitoisuus:

n.. 1,0 kg/l.

Säilyvyys:

Vähintään 12 kk avaamattomassa pakkauksessa säilytettynä viileässä. Tuote suojattava jäätymiseltä.

Pakkaus:

Tuotenumero	Koko
799577	15 l.

Kovettunut tasoite:

Maalattavissa:

Kyllä

Tasoite ei ole vedenkestävä



Käyttöohjeet:

Valmistelu:	Kaikkien pintojen tulee olla kuivia ja puhtaita pölystä ja irtonaisista hiukkasista. Huokoiset tai voimakkaasti imukykyiset alustat tulee pohjustaa puhdistuksen jälkeen Primer 224:llä tai Primer Gel Extra 228:lla.
Käyttö:	Ruiskutasoite 634 voidaan levittää ruiskutuslaitteistolla, joka on suunniteltu ruiskutettavien tasoitteiden levittämiseen.
Suutin:	Sopivat suutinkoot: Korkeapaine ruisku (noin 200 bar): 539 Matalapaine ruisku (noin 50 bar): 441 Lämpötila, letkun pituus jne. voivat vaikuttaa sopivan suuttimen valintaan.
Kerrosvahvuus:	Voidaan käyttää jopa 8 mm kerroksina. Kun täytetään paksuja kerroksia, täyteainetta tulee levittää useita kertoja ja jokaisen aiemman kerroksen tulee olla täysin kuiva jokaisen täyttökerran välillä. Jos seuraava kerros levitetään liian aikaisin, kutistumisen ja halkeilun riski kasvaa.
Menekki:	Ylitasoitus: 1 m ² /l. (kerroksen paksuus 1 mm)
Kuivuminen:	Tasoiteaineen kuivumisaika riippuu kerroksen paksuudesta, pintatypistä, lämpötilasta, kosteudesta, ilmanvaihdosta jne. Normaaliolosuhteissa täyteaine kuivuu n. 8-10 tunnin kuluttua
Puhdistus:	Iho puhdistetaan vedellä ja saippualla. Työkalut puhdistetaan vedellä, kun tasoite on yhä märkä. Kuivunut tasoite poistetaan mekaanisesti tai liottamalla vedessä

Terveys ja turvallisuus:

Katso lisätietoja turvallisuudesta käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tämän tuotetiedon tiedot perustuvat kattaviin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemukseemme, ja tiedoilla halutaan auttaa käyttäjää löytämään parhaat työmenetelmät. Koska käyttäjän olosuhteet eivät ole meidän hallinnassamme, emme takaa tuotteilla saavutettuja tuloksia. Tämän tuotetiedon tiedot ovat tyypillisiä, ohjeellisia arvoja. Niitä ei ole tarkoitettu tuote-eritelmiksi. Katso myös yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DENMARK – INFO@DANALIM.DK
PH. (+45) 56 64 00 70 - TECHNICAL SERVICE PH. (+45) 56 64 00 75**