

Tuotetiedot:

LM Kevyt ruiskutasoite 635

Valmiiksi sekoitettu hyvin täyttävä kevyttasoite**Yleinen kuvaus ja käyttö:**

LM Kevyt ruiskutasoite 635 on valmiiksi sekoitettu tasoite, jolla on alhainen tiheys ja korkea täyttöaste, ja joka soveltuu levitettäväksi markkinoilla olevilla ruiskutuslaitteilla.

Tasoite on kehitetty ammattimaiseen tasoittamiseen. Tuotteen koostumus on optimoitu helppoon levitykseen, täyttöön ja hiomiseen.

Tasoite soveltuu kipsin, betonin ja kipsilevyn, seinien ja kattojen tasoittamiseen kuivissa sisätiloissa.

Tuotteella on korkea täyttöaste ja minimaalinen kutistuminen. Voidaan maalata useimmilla maalityypeillä.

Tuote on CE-merkitty EN 13963 -standardin mukaisesti ja täyttää kipsilevyliitoksissa käytettävät vaatimukset.

Täyttää M1-luokituksen vaatimukset.

**Fysikaaliset / kemialliset tiedot:****Tasoite:****Tyyppi:**

Pienitiheksinen täyteaine, joka perustuu vinyylisetaattikopolymeeriin

Väri:

Vaaleanharmaa

Koostumus:

Tahnamainen

Kiva-ainepitoisuus:

n.. 1, 0 kg/l.

Säilyvyys:

Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa ja viileässä säilytettynä.

Suojattava jäätymiseltä.

Pakkaus:

Tuotenumero	Koko
799477	15 l.

Kovettunut tasoite:**Maalattavissa:**

Kyllä

Tasoite ei ole vedenkestävä

Käyttöohjeet:

Valmistelu:	Kaikkien pintojen tulee olla kuivia ja puhtaita pölystä ja irtonaisista hiukkasista. Huokoiset tai voimakkaasti imukykyiset pinnat tulee pohjustaa puhdistuksen jälkeen Primer 224:llä tai Primer Gel Extra 228:lla.
Käyttö:	Tuote voidaan levittää tavanomaisilla ruiskulaitteilla esim. Wagner Heavy Coat 960 E SSP suutinkoolla 435-452. Suositeltu paine on 200 baria.
Levitys:	<p>Voidaan käyttää enintään 4 mm kerroksina. Kun täytetään paksuja kerroksia, täyteainetta tulee levittää useita kertoja ja sen tulee olla lähes täysin kuiva jokaisen täyttökerran välillä.</p> <p>Jos seuraava kerros levitetään liian aikaisin, kutistumisen ja halkeilun riski kasvaa.</p>
Menekki:	n. 1 m ² /l. (kerroksen paksuus 1 mm)
Kuivumisaika:	Tasoiteaineen kuivumisaika riippuu kerroksen paksuudesta, pintatyypistä, lämpötilasta, kosteudesta, ilmanvaihdosta jne. Normaaliolosuhteissa täyteaine kuivuu n. 8-10 tunnin kuluttua
Puhdistus:	<p>Iho puhdistetaan vedellä ja saippualla.</p> <p>Työkalut puhdistetaan vedellä, kun tasoite on yhä märkä.</p> <p>Kuivunut tasoite poistetaan mekaanisesti tai liottamalla vedessä</p>

Terveys ja turvallisuus:

Katso lisätietoja turvallisuudesta käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tämän tuotetiedon tiedot perustuvat kattaviin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemukseemme, ja tiedoilla halutaan auttaa käyttäjää löytämään parhaat työmenetelmät. Koska käyttäjän olosuhteet eivät ole meidän hallinnassamme, emme takaa tuotteilla saavutettuja tuloksia. Tämän tuotetiedon tiedot ovat tyypillisiä, ohjeellisia arvoja. Niitä ei ole tarkoitettu tuote-eritelmiksi. Katso myös yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DENMARK – INFO@DANALIM.DK
PH. (+45) 56 64 00 70 - TECHNICAL SERVICE PH. (+45) 56 64 00 75**