

Tuotetiedot:

LM+ Ruiskutasoite Medium Pro Plus 639

Ammattitason laadukas ruiskutettava ja telattava kevyttasoite**Yleinen kuvaus ja sovellus:**

Medium Pro Plus 639 on korkealaatuinen valmiiksi sekoitettu tasoite. Käytetään kuivissa sisätiloissa ammattimaiseen ruisku- ja telalevitykseen, sauman täyttöön ja laajaan levitykseen Kipsi, betoni, kipsilevy, kuitukipsilevy jne. Seiniin ja kattoihin.

Medium Pro Plus 639 on kehitetty erityisesti kipsilevyjen ammattimaiseen saumatäyttöön. Tuotteen konsistenssi helpottaa saumojen täyttämistä ja saumanauhojen asentamista. Kuitukipsilevyjen saumausta suorittaa kipsilevyjen täyteaineella LM+ 630

Tämän lisäksi tuote soveltuu erittäin hyvin tasoitukseen minimaalisella kuplimisen riskillä pinnoilla, kuten esim. aiemmin maalattu lasikuitutapetti tai strukturoitu tapetti.

Käyttämällä leveää työkalulastaa voidaan saavuttaa optimaalinen viimeistely ja täydellinen täyttötyö. Tasoite jättää täydellisen pinnan, jossa hionnan tarve vähenee minimiin.

Medium Pro Plus 639: llä on korkea täyttökapasiteetti ja minimaalinen kutistuminen. Se voidaan maalata dispersio- ja alkydipohjaisilla maaleilla.

Tuotteella on EN 13963, tyyppi 3A CE-merkintä. Katso lisätietoja suoritustasoilmoituksesta.

Medium Pro Plus 639 täyttää M1-luokituksen vaatimukset.

**Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet:****Täyte:**

Tyyppi:	EVA-kopolymeeri
Pigmentti/täyteaineet:	Alumiinisilikaatti ja dolomiitti
Hiukkaskoko:	Max. 0,2 mm
Väri:	Vaaleanharmaa
Koostumus:	Tahnamainen
Kuiva-ainepitoisuus:	n. 1,1 kg/l
Säilyvyys:	Vähintään 12 kk avaamattomassa pakkauksessa säilytettynä viileässä. Tuote suojattava jäätymiseltä.

Pakkaus:

Tuotenumero	Koko
799411577	15 l säkki
7994211577	15 l astia

Kovettunut tasoite:

Maalattavissa:	Kyllä Tasoite ei ole vedenkestävä
----------------	--------------------------------------

Käyttöohjeet:

- Valmistelu:** Kaikkien pintojen tulee olla kuivia ja puhtaita pölystä ja irtonaisista hiukkasista..
- Käyttö:** Tuote voidaan levittää pitkäkarvaisella telalla tai ruiskutuslaitteistolla, joka on suunniteltu ruiskutettavien tasoitteiden levittämiseen.
- Ensimmäinen kerros levitetään riittävän paksuksi peittämään pinnassa olevat rakenteet. Ensimmäistä kerrosta ei saa kaapia, täyttää tai levittää liian ohuena kerroksena. Mikäli ohjeita ei noudateta, on olemassa huomattava vaara, että muodostuu rakkuloita, joita ei voida helposti poistaa seuraavan kerroksen levittämisen yhteydessä.
- Suutin:** Sopivat suutinkoot:
Korkeapaine ruisku (n. 200 bar): 539
Matalapaine ruisku (n. 50 bar): 551
Lämpötila, letkun pituus jne. voivat vaikuttaa sopivan suuttimen valintaan.
- Kerrospaksuus:** Kipsikuitulevyille ei suositella yli 1,5 mm paksuisten kerrosten levitystä kerrallaan. Rajoitetut alueet, kuten syvennykset tai kulmaprofiilit, enintään 2 mm kerrosta kohden. Muilla pinnoilla voidaan käyttää jopa 4 mm kerroksina. Paksumpia kerroksia täytettäessä täyteaine on levitettävä useita kertoja ja jokaisen aiemman kerroksen on oltava lähes täysin kuiva.
- Jos seuraava kerros levitetään liian aikaisin, kutistumisen ja halkeilun riski kasvaa.
- Menekki:** n.1 m²/l (kerroksen paksuus 1 mm)
Sauman täyttö: n. 0,3 l/m
- Kuivumisaika:** Tasoiteaineen kuivumisaika riippuu kerroksen paksuudesta, lämpötilasta, kosteudesta, ilmanvaihdosta jne. Normaalioloissa tasoite on tarpeeksi kuivaa hiottavaksi 8-10 tunnin kuluttua
- Sauman tulee olla täysin kuiva ennen seuraavaa vaihetta. Kun tiivistetään saumoja, on suositeltavaa odottaa vähintään ½ päivää ennen jatkokäsittelyä.
- Puhdistus:** Iho ja työkalut puhdistetaan vedellä ja saippualla.
Työkalut puhdistetaan vedellä, kun tasoite on yhä märkä.
- Kuivunut tasoite poistetaan mekaanisesti tai liottamalla vedessä

Terveys ja turvallisuus:

Katso isätietoja turvallisuudesta tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa.

Tämän tuotetiedon tiedot perustuvat kattaviin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemukseemme, ja tiedoilla halutaan auttaa käyttäjiä löytämään parhaat työmenetelmät. Koska käyttäjän olosuhteet eivät ole meidän hallinnassamme, emme takaa tuotteilla saavutettuja tuloksia. Tämän tuotetiedon tiedot ovat tyypillisiä, ohjeellisia arvoja. Niitä ei ole tarkoitettu tuote-eritelmiksi. Katso myös yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DENMARK – INFO@DANALIM.DK
PH. (+45) 56 64 00 70 - TECHNICAL SERVICE PH. (+45) 56 64 00 75**